



MASSOCEM POL

LEGANTE IDRAULICO PER LA PREPARAZIONE DI MASSETTI
IN CANTIERE A PRESA NORMALE

CARATTERISTICHE

MASSOCEM-POL è un legante idraulico specifico per la preparazione di massetti ad asciugamento semi-rapido. Grazie alla particolare formulazione consente di operare con tempistica e sistema di posa tradizionale. Il MASSOCEM-POL va miscelato con inerti.

DATI TECNICI

POT- LIFE DELL'IMPASTO	30 Minuti
ACQUA D'IMPASTO: consistenza tipo terra umida	8 - 10 %
PEDONABILITÀ	12 Ore
CONSUMO	15 - 17 kg / mq / cm
TEMPO DI IMPASTO	3 - 4 min
GRANULOMETRIA INERTE	max 8 mm
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5°C a 30 °C
SPESSORE MIN	4 cm
POT LIFE	< 1 ORA
DOSAGGIO LEGANTE	200 Kg / m ³ di inerte
RESISTENZA MECCANICA A 28 gg	19 N / mm ²
RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg	4 N / mm ²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5°C a 30 °C
UMIDITA' RESIDUA DOPO 7 gg	3%
SPESSORE MIN DI APPLICAZIONE	4 cm

Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera. La Novapercol s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche, migliorative del prodotto senza darne alcun preavviso.



FORNITURA

Sacchi da: 25 Kg.
Resi su: Palletts
Tempi di conservazione: 3 mesi data
confezionamento in luogo asciutto e ventilato.

CAMPI D'IMPIEGO

Il MASSOCEM POL è un legante idoneo, dopo miscelazione con inerti di granulometria adeguata (0 - 8 mm) , per la preparazione di sottofondi aatti alla posa di pavimenti ceramici, parquet, etc etc.

SCHEDA SICUREZZA

1) **INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI:** Non è un preparato pericoloso in base alle indicazioni della Dir.va CE 91/155. Il prodotto non necessita di etichettatura o contrassegni di pericolosità. Non è un prodotto classificato nocivo secondo la Dir.va CE 88/379. Il prodotto non è infiammabile. 2) **MISURE DI PRIMO SOCCORSO:** In caso di ingestione non somministrare alcuna sostanza senza consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua. 3) **PROTEZIONE INDIVIDUALE:** Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con mascherine antipolvere. L'addetto alla miscelazione con agitatore meccanico deve fare uso di otoprotettori. Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali antifortunistici. 4) **STABILITA' E REATTIVITA':** Non vi è formazione di sostanze di decomposizione pericolose. In condizioni normali il prodotto è stabile. Assenza di emissione di odori sgradevoli. 5) **ISTRUZIONI ECOLOGICHE:** Smaltimento del prodotto in discarica per rifiuti inerti di II Categoria di tipo A. Secondo buona regola non disperdere il prodotto e i contenitori nell'ambiente.

NOVAPERCOL

Per maggiori informazioni
www.novapercol.it o inviate una e-mail: info@novapercol.it



MODALITA' DI IMPIEGO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Pulire accuratamente da cere, olii, polvere, parti friabili il sottofondo prima di mettere in opera il MASSOCEM-POL.
- Nel caso in cui ci sia umidità da rimonta è necessario anteporre una guaina impermeabile fra il sottofondo e il massetto.
- Sulle pareti perimetrali fissare uno spessore di circa 5 mm di fettuccia comprimibile fornita dalla NOVAPERCOL, in modo che il massetto risulti isolato dalla parete e che non possa creare forze orizzontali.

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO



PREPARAZIONE APPLICAZIONE E POSA DEL PRODOTTO

- Per ottenere il miglior risultato di impasto occorre miscelare accuratamente per 3-4 minuti al massimo MASSOCEM-POL con inerti da 0 a 8 mm con il mescolatore o in betoniera.
- Ogni miscela preparata va gettata e frattazzata nel più breve tempo possibile e non oltre 30 minuti dall'inizio della preparazione.
- Bisogna fare molta attenzione al dosaggio dell'acqua, che deve dare una buona stesura e costipazione del prodotto ma non deve affiorare in superficie una volta frattazzato.
- L'impasto di MASSOCEM-POL si getta come una comune malta per massetti sul supporto, sul quale, per getto di massetti galleggianti, sia stato steso un foglio isolante in politere per facilitarne lo scorrimento ed impedire eventuali risalite di umidità.
- Nei getti di massetti aderenti, la preparazione è la stessa dei galleggianti, con l'accortezza tuttavia di applicare preventivamente sul supporto una boiaccia di ancoraggio con NP-WELD 2 sul sottofondo perfettamente pulito.
- Applicare il massetto facendo attenzione che la boiaccia di aggancio sia fresca.

INFORMAZIONI UTILI PER LA MESSA IN OPERA

- Per spessori maggiori di 4 cm utilizzare rete per massetti 40x40 resistente agli alcali.
- Tenere i sacchi di MASSOCEM POL al riparo dal sole e dall'umidità.
- Non aggiungere acqua in fase di indurimento.
- In caso di riprese di getto inserire sempre la rete in fibra di vetro fornita dalla NOVAPERCOL per assicurare una adeguata resistenza del massetto.



AVVERTENZE SUL PRODOTTO

NON IMPASTARE CON MOLAZZA - PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.