




ADESIVO P/25

CE
C2-E
EN 12004



ADESIVO BIANCO - GRIGIO IN POLVERE PER USI ESTERNI-INTERNI

CARATTERISTICHE

L'adesivo PERCOL P/25 è una polvere bianca o grigia composta da cemento ad alta resistenza P.t.I. 52,5 sabbie quarzifere e inerti a granulometria controllata, resine, sostanze cellulosiche speciali sviluppati nei propri laboratori. L'adesivo PERCOL P/25, impastato con acqua si trasforma in una malta con ottime doti di lavorabilità, alta adesività e tixotropia tale da poter essere applicato in parete senza scivolamento verticale. L'indurimento avviene senza subire ritiri apprezzabili, assumendo una notevole resistenza ed aderendo perfettamente a tutti i supporti di normale uso in edilizia.

DATI TECNICI

ADESIONE A TRAZIONE INIZIALE	> 1,0 N/mm ²
ADESIONE A TRAZIONE INIZIALE DOPO IMMERSIONE IN ACQUA	> 1,0 N/mm ²
ADESIONE A TRAZIONE INIZIALE DOPO INVECCHIAMENTO TERMICO	> 1,0 N/mm ²
ADESIONE A TRAZIONE INIZIALE DOPO cicli DI GELO E DISGELO	> 1,0 N/mm ²
TEMPO APERTO: ADESIONE A TRAZIONE	30 min
ACQUA NECESSARIA ALL'IMPASTO	28-30 %
POT-LIFE (Tempo di utilizzo impasto)	8 ore
TEMPO DI AGGIUSTABILITÀ	30 - 50 min
RESA	1,5 - 3,5 Kg / mq
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	DA 5°C a 30°C

Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera. La Novapercol s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche, migliorative del prodotto senza darne alcun preavviso.



FORNITURA

Sacchi da: 25 Kg.
Resi su: Palletts
Tempi di conservazione: 3 mesi data confezione in luogo asciutto e ventilato.

CONFORMITÀ

L'adesivo è un prodotto di classe C 2 E secondo le **NORMATIVE EUROPEE EN 12004**

CAMPI D'IMPIEGO

E' indicato per poter operare in condizioni critiche, quali

- Incollaggio piastrelle in ceramica da rivestimento
- Pavimenti interni ed esterni (monocotture, cottoforte, maioliche, gres, tessere, gres porcellanato, prodotti greificati ed inassorbenti)
- Pietre naturali su malte cementizie
- Sottofondi nuovi e vecchi, purché esenti o antiadesivi

SCHEDA SICUREZZA

1) INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI: Non è un preparato pericoloso in base alle indicazioni della Dir.va CE 91/155. Il prodotto non necessita di etichettatura o contrassegni di pericolosità. Non è un prodotto classificato nocivo secondo la Dir.va CE 88/379. Il prodotto non è infiammabile. **2) MISURE DI PRIMO SOCCORSO:** In caso di ingestione non somministrare alcuna sostanza senza consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua. **3) PROTEZIONE INDIVIDUALE:** Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con mascherine antipolvere. L'addetto alla miscelazione con agitatore meccanico deve fare uso di otoproprottori. Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali antifortunistici. **4) STABILITÀ E REATTIVITÀ:** Non vi è formazione di sostanze di decomposizione pericolose. In condizioni normali il prodotto è stabile. Assenza di emissione di odori sgradevoli. **5) ISTRUZIONI ECOLOGICHE:** Smaltimento del prodotto in discarica per rifiuti inerti di II Categoria di tipo A. Secondo buona regola non disperdere il prodotto e i contenitori nell'ambiente.

NOVAPERCOL


Per maggiori informazioni
www.novapercol.it o inviate una e-mail: info@novapercol.it



MODALITA' D'IMPIEGO

- Tutti i supporti tradizionali sono idonei per l'applicazione con il collante PERCOL P/25 di pavimentazioni e rivestimenti purché siano
 1. piani, solidi, consistenti ed esenti da grassi, oli, vernici, disarmani o prodotti asportabili,
 2. supporti non stagionati possono rallentare la presa del collante.
- E' assolutamente da evitare l'applicazione su supporti gelati, quando la temperatura ambientale è prossima allo 0°C e/o quando c'è il pericolo di gelate entro le 24 ore dalla sua posa.
- In presenza di ceramiche gresicate si raccomanda di spalmare il collante sia sulla parete o pavimento che sulla mattonella.
- Procedere all'impasto mantenendo un rapporto acqua-collante pari a 7 litri circa per sacco.
- Impastare utilizzando un trapano con frusta, lasciare riposare l'impasto 5-10 minuti, quindi rimescolare e procedere alla stesura.

- Transitabilità' dopo 48 ore
- Attesa esecuzione fuga 6 - 36 ore
- Consumi 1,5 - 3,5 Kg mq
- Tempo aperto a 20°C 30 min



CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO

PREPARAZIONE APPLICAZIONE E POSA DEL PRODOTTO POSA DELLE PIASTRELLE

- Su sottofondi assorbenti ed in condizioni climatiche svantaggiose può essere utile procedere ad una bagnatura del fondo. Per la stesura utilizzare un tipo di spatola con dentatura adatta in funzione del tipo di piastrella.
- Per pose all'esterno è consigliabile spalmare anche il rovescio della piastrella e ciò vale più per i grossi formati, e diviene indispensabile nel caso di impieghi critici. Nel caso di piastrelle con rovesci bordati o a coda di rondine si rende tassativo il riempimento del rovescio di almeno il 70%.
- Non è indispensabile bagnare le piastrelle prima della posa, solo in caso di rovesci molto polverosi e/o assorbenti è consigliabile una prebagnatura.
- Procedere alla posa in opera esercitando una discreta pressione sulla piastrella.
- Il tempo aperto del collante PERCOL P/25 in condizioni normali di temperatura ed umidità è di 20-30 minuti; condizioni ambientali sfavorevoli (sole battente, vento secco, temperature elevate) nonché un sottofondo molto assorbente possono ridurre tale tempo, anche in maniera drastica, fino a pochi minuti. Bisogna perciò controllare continuamente che l'adesivo steso non abbia formato una pellicola in superficie e sia ancora "FRESCO". La bagnatura del sottofondo prima di stendere l'adesivo aiuta a prolungare il tempo aperto, nel caso in cui si fosse comunque formata una pellicola superficiale bisogna rinfrescare l'adesivo rispalmandolo con la spatola dentata ed eventualmente aggiungere altro collante fresco.
- E' sconsigliato bagnare l'adesivo in parete quando ha fatto la pellicola superficiale in quanto l'acqua invece di scioglierla, forma un velo antiadesivo. L'eventuale "REGISTRAZIONE" del rivestimento deve essere effettuata entro 30-40 minuti dalla posa in opera dopodiché diverrà problematica. I rivestimenti posati con il collante "PERCOL P/25" non devono essere soggetti a dilavamenti o pioggia per almeno 24 ore e devono essere protetti dal gelo e dal sole battente per almeno 5-7 giorni dopo la posa.
- Nelle condizioni che seguono usare il PERCOL P/25 + NP-WELD 2: Pareti di calcestruzzo, pavimenti e pareti con forti movimenti, piastrelle di grande formato lastre di pietra naturale, pavimenti riscaldati, etc

INFORMAZIONI UTILI PER LA MESSA IN OPERA

- E' tassativamente sconsigliato usarlo su intonaci a base di gesso-scagliola.
- Per posa di pavimentazioni esterne è necessario che ogni 12 - 14 m² ci sia un giunto di dilatazione termico di almeno 10 mm.
- Aspetto: polvere
- Colore: bianco - grigio



AVVERTENZE SUL PRODOTTO

NON IMPASTARE CON MOLAZZA - PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.