



RASICOLOR

RASANTE CEMENTIZIO DECORATIVO COLORATO

CARATTERISTICHE

Il rasante RASICOLOR è un premiscelato secco a base di cemento bianco Pt.I. 52,5, da sabbie selezionate, sostanze cellulosiche che ne regolano la lavorabilità, la traspirabilità, la idrorepellenza. Prodotto idoneo per le finiture di tipo civile su supporti base cemento.

Colorazioni:

Circa 18 colori visibili sulle nostre cartelle colori. Abbiamo realizzato gli antichi colori tradizionali

I pigmenti usati dalla NOVAPERCOL S.R.L. sono tutti traspiranti e naturali.

DATI TECNICI

REAZIONE AL FUOCO	Classe A 1
GRANULOMETRIA MAX	> 0,8 mm
QUANTITA' D'ACQUA D'IMPASTO	55%
MASSA VOLUMICA PRODOTTO SECCO	701 kg/m ³
TEMPO DI LAVORABILITA' E CORREZIONE	2,5 ore
ASSORBIMENTO D'ACQUA	$c = 0,43 \text{ kg/mq} \cdot \text{min}^{0,5} - W1$
ADESIONE	0,37N/mm 2-FP= B
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	$\mu = 7,9$
MASSA VOLUMICA DELLA MALTA FRESCA	1139 kg/m ³
CONSISTENZA DELLA MALTA FRESCA	150 mm
CONDUCIBILITA' TERMICA/MASSA VOLUMICA	$= 0,24 \text{ W/mK}$
MASSA VOLUMICA MALTA INDURITA	877 kg/m ³
RESISTENZA A COMPRESIONE	3,36 N/mm ² -CSII
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	1,16 N/mm ²
RESA per spessore di 2 mm	3,5 - 4 / kg /mq

Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera. La Novapercol s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche, migliorative del prodotto senza darne alcun preavviso.



FORNITURA

Sacchi da: 30 Kg.
Resi su: Palletts
Tempi di conservazione: 3 mesi data confezionamento in luogo asciutto e ventilato.

CONFORMITÀ

Il prodotto rispetta la normativa europea EN 998-1

CAMPI D'IMPIEGO

Viene comunemente impiegato per:

- Intonaci premiscelati base cemento
- Intonaci tradizionali

SCHEDA SICUREZZA

1) INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI: Non è un preparato pericoloso in base alle indicazioni della Dir.va CE 91/155. Il prodotto non necessita di etichettatura o contrassegni di pericolosità. Non è un prodotto classificato nocivo secondo la Dir.va CE 88/379. Il prodotto non è infiammabile. **2) MISURE DI PRIMO SOCCORSO:** In caso di ingestione non somministrare alcuna sostanza senza consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua. **3) PROTEZIONE INDIVIDUALE:** Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con mascherine antipolvere. L'addetto alla miscelazione con agitatore meccanico deve fare uso di otoproprotettori. Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali antifortunistici. **4) STABILITÀ E REATTIVITÀ:** Non vi è formazione di sostanze di decomposizione pericolose. In condizioni normali il prodotto è stabile. Assenza di emissione di odori sgradevoli. **5) ISTRUZIONI ECOLOGICHE:** Smaltimento del prodotto in discarica per rifiuti inerti di II Categoria di tipo A. Secondo buona regola non disperdere il prodotto e i contenitori nell'ambiente.




MODALITA' DI IMPIEGO

- I supporti devono essere esenti da materiali antiadesivi (cere, oli, disarmanti oleosi, siliconi vernici, pittura a calce, efflorescenze, acqua allo stato liquido, ghiaccio).
- Accertarsi che il sottofondo abbia un assorbimento uniforme usando il nostro prodotto PRIMERPORT.
- Elevate differenze di spessore, dovute a cavità aperte o mal riempite possono causare delle alterazioni cromatiche. In questi casi è necessario procedere alla regolarizzazione del sottofondo con il nostro INTOMATIC B-G o con rasature tipo RASIPO B-G.
- Sottofondi in gesso o intonaci degradati non sono adatti a ricevere RASICOLOR.

PREPARAZIONE

- Recipienti, attrezzi, mescolatori devono essere ben puliti.
- Per mescolare RASICOLOR è preferibile l'impasto con agitatore meccanico. Il tempo di mescolazione non deve superare i 5-6 minuti. Prima di applicare, lasciare riposare l'impasto per alcuni minuti e rimescolare.
- Nei primi usi il rasante RASICOLOR va adattato alla propria abitudine di lavoro, effettuando il primo impasto aggiungendo ad un sacco di materiale l'acqua in misura non superiore a 3-4 litri, poi gradatamente aggiungere non più di un quarto di litro per volta sino ad ottenere la consistenza desiderata. Una volta trovato il voluto rapporto acqua/prodotto, impastare bene e conservare il medesimo rapporto per tutta la durata del lavoro.
- Un'eccessiva quantità d'acqua nell'impasto può generare in fase di stagionatura la formazione di carbonato di calcio, comunemente conosciuto come efflorescenza. Il fenomeno si protrarrà sino al completamento dell'essiccazione.

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO



APPLICAZIONE E POSA DEL PRODOTTO

- L'Applicazione va eseguita a cazzuola - frattazzo in base al grado di finitura desiderato. Non eccedere nello spessore. Lo spessore minimo applicabile non deve essere inferiore a 3 mm. E' buona norma, una volta iniziata la posa, che si continui sino al completamento della parete. Pause superiori ad un'ora possono provocare alterazioni cromatiche ed evidenziare segni di ripresa. In caso di ripresa, bagnare abbondantemente le superfici di ripresa. Successivamente alla rasatura con RASICOLOR, le superfici vanno protette dal rapido asciugamento. E' quindi consigliato proteggere la rasatura dal sole battente e dal vento.
- In periodi molto caldi o con vento si consiglia di inumidire le superfici da rasare con un nebulizzatore; in casi di necessità, il trattamento può essere esteso anche per qualche giorno dopo l'applicazione. Questo permette una migliore stagionatura e stabilizza la cromaticità.

Finiture

- **Finitura frattazzata:** con il prodotto in fase di indurimento (da 3 a 5 ore dall'applicazione) eseguire la finitura con frattazzo.
- **Finitura spugnata:** una volta stagiata e lisciata la superficie, appena possibile rifinire con spugna, come un normale intonaco civile, con l'accortezza di non bagnare la spugna nell'acqua ma di inumidire la superficie con vaporizzatore. In questo modo si diminuisce la possibile variazione cromatica della rasatura.

INFORMAZIONI UTILI PER LA MESSA IN OPERA

- Teme il gelo: temperatura consigliata per l'applicazione da + 5°C a + 30 °C



AVVERTENZE SUL PRODOTTO

NON IMPASTARE CON MOLAZZA - PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.