



# ADESIVO AUTOBAGNANTE P/100



ADESIVO AUTOBAGNANTE PER BLOCCHI IN LATERIZIO O CEMENTO, CALIBRATI

## CARATTERISTICHE

L'Adesivo Autobagnante P/100 viene utilizzato per la realizzazione di murature, assicura un'ottima adesione dei blocchi o laterizi calibrati, rettificati.

Le principali caratteristiche tecniche sono:

- Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di tamponatura
- Drastrica riduzione del Ponte Termico

## DATI TECNICI

ADESIONE A TRAZIONE INIZIALE	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>
ADESIONE A TRAZIONE INIZIALE DOPO IMMERSIONE IN ACQUA	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>
ADESIONE A TRAZIONE INIZIALE DOPO INVECCHIAMENTO TERMICO	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>
ADESIONE A TRAZIONE INIZIALE DOPO cicli DI GELO E DISGELO	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>
TEMPO APERTO	30 min
ACQUA NECESSARIA ALL'IMPASTO	28-30%
RESA	1,5 - 3,5 Kg / mq
POT-LIFE (TEMPO UTILIZZO IMPASTO)	8 h circa
TEMPO DI AGGIUSTABILITÀ	30-50' circa
TEMPERATURA PER APPLICAZIONE	DA 5 °C A 30 °C

*Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera. La Novapercol s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche, migliorative del prodotto senza darne alcun preavviso.*

## SCHEDA SICUREZZA

1) **INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI:** Non è un preparato pericoloso in base alle indicazioni della Dir.va CE 91/155. Il prodotto non necessita di etichettatura o contrassegni di pericolosità. Non è un prodotto classificato nocivo secondo la Dir.va CE 88/379. Il prodotto non è infiammabile. 2) **MISURE DI PRIMO SOCCORSO:** In caso di ingestione non somministrare alcuna sostanza senza consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua. 3) **PROTEZIONE INDIVIDUALE:** Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con mascherine antipolvere. L'addetto alla miscelazione con agitatore meccanico deve fare uso di otoprotettori. Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali antifortunistici. 4) **STABILITÀ E REATTIVITÀ:** Non vi è formazione di sostanze di decomposizione pericolose. In condizioni normali il prodotto è stabile. Assenza di emissione di odori sgradevoli. 5) **ISTRUZIONI ECOLOGICHE:** Smaltimento del prodotto in discarica per rifiuti inerti di II Categoria di tipo A. Secondo buona regola non disperdere il prodotto e i contenitori nell'ambiente.

**NOVAPERCOL**



## FORNITURA

Sacchi da: 25 Kg.  
Resi su: Pallets  
Tempi di conservazione: 3 mesi data  
confezionamento in luogo asciutto e ventilato.

## CONFORMITÀ

Il prodotto rispetta la normativa  
europea EN 12004

## CAMPI D'IMPIEGO

Supporti:  
• Forati termici rettificati

Per maggiori informazioni

[www.novapercol.it](http://www.novapercol.it) o inviate una e-mail: [info@novapercol.it](mailto:info@novapercol.it)



## MODALITA' DI IMPIEGO



### PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

- Immettere un sacco di 25 kg. in circa 6.5 litri di acqua pulita, mescolare con cazzuola o trapano a bassi giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
- Lasciare riposare l'impasto per circa 10 minuti e riagitare brevemente prima dell'uso.

### STESURA E POSA DEL PRODOTTO

- Immergere il blocco termico nel recipiente, avendo cura di impregnare la parte bassa del blocco in modo uniforme. Dopo di che posare il blocco termico e batterlo fino al livellamento ottimale.
- Nel posare il blocco termico assicurarsi che non si sia formata una pellicola superficiale antiadesiva sul collante, nel caso ripassare la spatola con collante fresco.
- Sistemare e battere accuratamente il blocco per favorire una perfetta bagnatura.



## AVVERTENZE SUL PRODOTTO

### NON IMPASTARE CON MOLAZZA - PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.*