



ADESIVO P/70



ADESIVO CEMENTIZIO BICOMPONENTE
PER LA POSA DI RIVESTIMENTI DI GRANDI FORMATI

CARATTERISTICHE

L'Adesivo PERCOL P/70 ad alte prestazioni adesive idoneo alle tipologie di rivestimenti ceramici o pietre naturali, ideale per la posa in facciate esterne, terrazze o piscine. L'adesivo PERCOL P/70 è un prodotto bicomponente polvere-lattice costituito da cementi, inerti, sostanze cellulose specifici, resine sintetiche in dispersione acquosa. E' indicato per la posa di ceramiche-mosaici vetrosi-materiali lapidei-rivestimenti di grandi formati, particolarmente idoneo per superfici a continuo contatto con acqua.

DATI TECNICI

POT-LIFE DELL'IMPASTO	4 ore
TEMPO APERTO	30 minuti
TEMPO DI REGISTRABILITÀ	40 minuti
PERCENTUALE DI LATTICE PER IMPASTO TIPO	24%
ATTESA ESECUZIONE FUGA	6 - 36 ore
PEDONABILITÀ	72 ore
MESSA IN ESERCIZIO PER PISCINE	22 giorni
CONSUMO per mq (NP-LASTIC 100+PERCOL P/70)	2,5 - 5,5 Kg
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	DA 5°C a 30 ° C

Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera. La Novapercol s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche, migliorative del prodotto senza darne alcun preavviso.



FORNITURA

Sacchi da: 25 Kg.
Resi su: Palletts
Tempi di conservazione: 3 mesi data confezione in luogo asciutto e ventilato.

CONFORMITÀ

L'adesivo e' un prodotto che rispetta la normativa europea EN 12004

CAMPI D'IMPIEGO

- E' indicato per:
- Posa di superfici a continuo contatto con acqua
 - Posa di grandi formati
 - Posa di materiali in pietra naturale
 - Posa in sovrapposizione
 - Superfici poco assorbenti



SCHEDA SICUREZZA

1) **INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI:** Non è un preparato pericoloso in base alle indicazioni della Dir.va CE 91/155. Il prodotto non necessita di etichettatura o contrassegni di pericolosità. Non è un prodotto classificato nocivo secondo la Dir.va CE 88/379. Il prodotto non è infiammabile. 2) **MISURE DI PRIMO SOCCORSO:** In caso di ingestione non somministrare alcuna sostanza senza consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua. 3) **PROTEZIONE INDIVIDUALE:** Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con mascherine antipolvere. L'addetto alla miscelazione con agitatore meccanico deve fare uso di otoprotettori. Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali antfortunistici. 4) **STABILITÀ E REATTIVITÀ:** Non vi è formazione di sostanze di decomposizione pericolose. In condizioni normali il prodotto è stabile. Assenza di emissione di odori sgradevoli. 5) **ISTRUZIONI ECOLOGICHE:** Smaltimento del prodotto in discarica per rifiuti inerti di II Categoria di tipo A. Secondo buona regola non disperdere il prodotto e i contenitori nell'ambiente.



MODALITA' DI IMPIEGO

- I supporti devono essere stabili, privi di polvere, parti friabili e/o incoerenti, puliti e asciutti.
- E' assolutamente da evitare l'applicazione su supporti gelati, quando la temperatura ambientale è prossima allo 0°C e/o quando c'è il pericolo di gelate entro le 24 ore dalla sua posa.
- In presenza di ceramiche grescate si raccomanda di spalmare il collante sia sulla parete o pavimento che sulla mattonella.
- Impastare utilizzando un trapano con frusta, lasciare riposare l'impasto 5-10 minuti, quindi rimescolare e procedere alla stesura.



CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO

PREPARAZIONE APPLICAZIONE E POSA DEL PRODOTTO

- Versare in un recipiente idoneo un sacco di adesivo da 25 kg in 6 litri di NP WELD 2.
- Agitare il prodotto fino ad ottenere un impasto cremoso e senza grumi. Attendere prima dell'applicazione circa 5 minuti.
- Stendere il collante con spatola dentata sul supporto.
- Stendere il collante con spatola liscia sulla parte da incollare.
- Tale operazione permette una registrabilità e un tempo aperto più lungo.
- Nella posa del rivestimento assicurarsi che non si sia formata una pellicola superficiale sul collante, eventualmente ripassare con spatola del prodotto fresco.
- Battere in modo accurato il rivestimento in modo che ci sia una perfetta bagnatura dello stesso.

INFORMAZIONI UTILI PER LA MESSA IN OPERA

- E' tassativamente sconsigliato usarlo su intonaci a base di gesso-scagliola.
- Per posa di pavimentazioni esterne è necessario che ogni 12 - 14 m² ci sia un giunto di dilatazione termico di almeno 10 mm.
- Aspetto: polvere
- Colore: Bianco - Grigio



AVVERTENZE SUL PRODOTTO

NON IMPASTARE CON MOLAZZA - PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.