



FUGACOLOR

RIEMPITIVO PER FUGHE CEMENTIZIO



CARATTERISTICHE

FUGACOLOR è un prodotto a base di cemento, resine, quarzi con diverse granulometrie accuratamente selezionate, e con pigmenti resistenti alla luce. L'adesività, la scarsa permeabilità, la notevole durezza e resistenza all'abrasione, unita all'estrema facilità di posa e rapidità di presa, rendono necessario l'uso del FUGACOLOR per rifinire e garantire nel tempo una perfetta posa in opera di piastrelle. Due sono i tipi:

FINE a grana fine indicato per la stuccatura di piastrelle posate accostate, e con fughe da 2-3 mm.

MEDIO a grana media per la sigillatura di giunti con fughe da 4-5-7-10-15 mm.

DATI TECNICI

CONSISTENZA POLVERE	Fine	Media
BASE	Legante idraulico	
PESO SPECIFICO APPARENTE	1,1 gr / cm ³	1,3 gr / cm ³
RESIDUO SOLIDO a 450°C	97%	
INDICATO PER FUGHE DA	1-2-3 mm	4-5-7-10-12-15 mm
CONSISTENZA IMPASTO	Fluida	
TEMPERATURA D'APPLICAZIONE	da 5° a 30° C	
DURATA IMPASTO	2 ore	
INDURIMENTO FINALE	15 giorni	
PRATICABILITÀ DOPO ESECUZIONE	Dopo 24 ore	
RESISTENZA A TEMPERATURE	Da +25° a +70° C	
RESISTENZA ALL'UMIDITÀ	Ottima	
RESISTENZA A COMPRESIONE	> 35 N / mm ²	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	> 9 N / mm ²	

Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera. La Novapercol s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche, migliorative del prodotto senza darne alcun preavviso.



FORNITURA

I colori disponibili sono: bianco, perla, grigio, antracite, beige, avana, cotto, marrone, mattone, sabbia, rosa, verde, celeste.

Confezioni da 5 Kg e 25 Kg

Tempo di conservazione: 12 mesi data confez.

CONFORMITÀ

Il prodotto rispetta le Normative Europee EN 13888.

CAMPI D'IMPIEGO

La malta colorata viene impiegata per: La stuccatura di piastrelle in ceramica Klinker, Mosaico, Cotto, ecc..

Per la stuccatura di piastrelle non assorbenti ed antigelive è indicato l'uso del FUGACOLOR, impastato con il solo additivo NP-ELASTIFUGA, quest'ultimo conferisce alla malta un aumento del potere adesivo una notevole resistenza alla luce e un'azione antimuffa.

SCHEDA SICUREZZA

1) INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI: Non è un preparato pericoloso in base alle indicazioni della Dir.va CE 91/155. Il prodotto non necessita di etichettatura o contrassegni di pericolosità. Non è un prodotto classificato nocivo secondo la Dir.va CE 88/379. Il prodotto non è infiammabile. **2) MISURE DI PRIMO SOCCORSO:** In caso di ingestione non somministrare alcuna sostanza senza consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua. **3) PROTEZIONE INDIVIDUALE:** Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con mascherine antipolvere. L'addetto alla miscelazione con agitatore meccanico deve fare uso di otoprotettori. Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali antifortunistici. **4) STABILITÀ E REATTIVITÀ:** Non vi è formazione di sostanze di decomposizione pericolose. In condizioni normali il prodotto è stabile. Assenza di emissione di odori sgradevoli. **5) ISTRUZIONI ECOLOGICHE:** Smaltimento del prodotto in discarica per rifiuti inerti di II Categoria di tipo A. Secondo buona regola non disperdere il prodotto e i contenitori nell'ambiente.

NOVAPERCOL


Per maggiori informazioni

www.novapercol.it o inviate una e-mail: info@novapercol.it



MODALITA' D'IMPIEGO

- Nei periodi caldi ed in giornate ventose è bene tenere umida la malta FUGACOLOR poiché una rapida idratazione comprometterebbe il buon esito finale.
- Evitare tassativamente l'uso della segatura sul pavimento, in quanto anche essa potrebbe essere causa di una rapida idratazione dello stucco.
- Sulla superficie del pavimento o rivestimento può crearsi una efflorescenza biancastra di sali, o grigiastria del cemento, o leggere macchie ed aloni della malta colorata, per diverse cause:
 - 1) o perché il FUGACOLOR sia stato impastato con acqua sporca o salmastra;
 - 2) o per risalita di sali minerali del massetto di allettamento non ancora asciutto prima della fugatura;
 - 3) o per una pulizia fatta male su piastrelle molto porose.
- Pertanto l'efflorescenze e le scorie cementizie possono essere eliminate, quando la malta FUGACOLOR è completamente essiccata e non prima di 21 giorni dalla fugatura, con il nostro "Pulitore", che è una soluzione acida con tensioattivi biodegradabile la cui reazione chimica a doppio scambio trasforma ed asporta le scorie presenti.
- Quando la malta sigillante è indurita, si può procedere ad una ulteriore pulizia con panno asciutto per asportare scorie e polvere rimaste in superficie



CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO

PREPARAZIONE APPLICAZIONE E POSA DEL PRODOTTO

- Per le piastrelle posate con adesivo la sigillatura va fatta dopo 1 / 2 giorni. Nel caso che la posa sia stata eseguita con malta tradizionale è bene attendere per la fugatura minimo 15/18 giorni per far sì che il sottofondo si asciughi perfettamente, evitando in tal modo che l'umidità residua trasporti in superficie i sali solubili con conseguente efflorescenze biancastre sullo stucco.
- I giunti devono essere puliti, spolverati e leggermente inumiditi prima della fugatura.
- Aggiungere al prodotto il 20-25% di acqua potabile, miscelare accuratamente, possibilmente con un agitatore meccanico per una perfetta dispersione delle resine e pigmenti, fino ad ottenere una massa omogenea di consistenza fluida. Lasciare riposare per 5 minuti circa.
- Rimuovere energicamente l'impasto e provvedere alla stesura.
- Per applicazioni particolari come sigillatura di piastrelle antigelive e non assorbenti impastare il FUGACOLOR + NP-ELASTIFUGA, in sostituzione dell'acqua; quindi procedere come ai punti precedenti.
- La malta FUGACOLOR va passata diagonalmente con la spatola di gomma, o con l'aiuto di imbusti, o con macchina rotante con disco a spatola di gomma, o con altra attrezzatura idonea.
- E' consigliabile eseguire la sigillatura pochi metri per volta.
- Lasciare asciugare per circa 10-20 minuti. Iniziare la pulizia con una spugna abrasiva e bagnata, eseguire movimenti rotatori per evitare di svuotare le fughe; lasciare lo stucco (sempre con l'aiuto della spugna) almeno 1 mm. al di sotto delle piastrelle eliminando così le antiestetiche sbavature.

INFORMAZIONI UTILI PER LA MESSA IN OPERA

- Conservare le confezioni nei propri imballi chiusi, in ambienti asciutti ed a temperatura non inferiore a +10° C.
- Evitare tassativamente l'uso della segatura sul pavimento, in quanto anche essa potrebbe essere causa di una rapida idratazione dello stucco.



AVVERTENZE SUL PRODOTTO

NON IMPASTARE CON MOLAZZA - PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.