



NP-ELASTIFUGA



RESINA ELASTICA

CARATTERISTICHE

Additivo elasticizzante per "FUGACOLOR".
Impermeabilizza le fughe tra le piastrelle impastato con "FUGACOLOR" gli conferisce migliori caratteristiche di aggancio - resistenze meccaniche impermeabilità e flessibilità.

DATI TECNICI

STATO	liquido
COLORE	bianco latte
MASSA VOLUMICA	ca. 1,050 kg / lt
SOLUBILITA' IN ACQUA	totale
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	DA 5 °C A 30 ° C

Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera. La Novapercol s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche, migliorative del prodotto senza darne alcun preavviso.



FORNITURA

Taniche da 1 - 5 e 10 kg
Tempo di conservazione 6 mesi data confezionamento a riparo dalla luce e fonti di calore.

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto viene utilizzato per la sigillatura di ceramiche impastato con FUGACOLOR quando siano richieste particolari caratteristiche tecniche.

SCHEDA SICUREZZA

1) INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI: Non è un preparato pericoloso in base alle indicazioni della Dir.va CE 91/155. Il prodotto non necessita di etichettatura o contrassegni di pericolosità. Non è un prodotto classificato nocivo secondo la Dir.va CE 88/379. Il prodotto non è infiammabile. **2) MISURE DI PRIMO SOCCORSO:** In caso di ingestione non somministrare alcuna sostanza senza consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua. **3) PROTEZIONE INDIVIDUALE:** Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con mascherine antipolvere. L'addetto alla miscelazione con agitatore meccanico deve fare uso di otoprotettori. Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali antifortunistici. **4) STABILITA' E REATTIVITA':** Non vi è formazione di sostanze di decomposizione pericolose. In condizioni normali il prodotto è stabile. Assenza di emissione di odori sgradevoli. **5) ISTRUZIONI ECOLOGICHE:** Smaltimento del prodotto in discarica per rifiuti inerti di Il Categoria di tipo A. Secondo buona regola non disperdere il prodotto e i contenitori nell'ambiente.

NOVAPERCOL

Per maggiori informazioni
www.novapercol.it o inviate una e-mail: info@novapercol.it




CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO



PREPARAZIONE APPLICAZIONE E POSA DEL PRODOTTO

- Impastare il prodotto con lo stucco per fughe "FUGACOLOR" nel rapporto di 1:4.
- Quindi eseguire le fughe tra piastrelle in ceramica
- Non utilizzarlo su materiali tipo cotto toscano - klinker non smaltato, in quanto se ne ridurrebbe la pulizia in fase di applicazione.



AVVERTENZE SUL PRODOTTO

NON IMPASTARE CON MOLAZZA - PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.