



Fuetto

STUCCO IN PASTA PER FUGHE IDROREPELENTE

SPECIFICHE

Secchi da: 4 Kg
Codice 784

CONSERVAZIONE

Tempi di conservazione: 12 mesi data
confezionamento in luogo asciutto e ventilato con
confezione integra.

CONSUMO

In funzione delle dimensioni delle fughe lavorate
varia da 0,2 Kg/m² a 1,9 Kg/m²

CARATTERISTICHE

FUETTO è uno stucco riempitivo polimerico in pasta per fughe, pronto all'uso totalmente idrorepellente, antimuffa e antibatterico, facile da applicare. Formulato con specifici polimeri silanizzati, inerti selezionati e particolari additivi che migliorano la lavorabilità e le prestazioni. Può essere usato per la stuccatura, da 1 a 6 mm, di rivestimenti e pavimenti sia all'interno che in esterno di piastrelle ceramiche e vetrose. Le ottime performance lo rendono idoneo anche alla finitura di pavimenti con sottostante riscaldamento radiante.

ALCUNI ESEMPI DI CAMPI D'IMPIEGO

FUETTO può essere utilizzato in ambito di edilizia residenziale e pubblica per la stuccatura di fughe con ampiezze da 1 a 6 mm tra qualsiasi tipo di piastrelle ceramiche e mosaici vetrosi in interni a parete e pavimento e in esterni a parete.

- Stuccatura di fughe in pavimentazioni e rivestimenti anche riscaldanti in bagni, cucine, soggiorni, camere da letto e parti comuni tipo pianerottoli e scale.
- Stuccatura di fughe tra ceramiche o mosaici posati in pareti esterne.
- Stuccatura di fughe di piastrellature su supporti particolarmente elastici o vibranti tipo lamiere metalliche, pannellature in legno o costituite da pannelli alleggeriti.
- Stuccatura di fughe in pavimentazioni anche riscaldanti in ambito pubblico/commerciale come ad esempio: uffici, negozi, luoghi di culto, sale riunioni, sale di bar e ristoranti, scuole, hotel, sale mostra

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Lo spazio fra le mattonelle deve essere privo di residui d'adesivo ed avere profondità uniforme, pari a tutto lo spessore del rivestimento. Inoltre polvere, parti friabili o altri inquinanti andranno rimossi con un'accurata aspirazione sia dalle fughe che dalle piastrelle, che dovranno inoltre essere perfettamente asciutte.

APPLICAZIONE E POSA DEL PRODOTTO

FUETTO è un prodotto pronto all'uso e non necessita di alcuna preparazione. Tuttavia, una volta aperto il contenitore, si consiglia di miscelare brevemente l'impasto manualmente con una cazzuola o spatola in acciaio.

- Riempire bene le fughe con Fuetto utilizzando una spatola o una racla di gomma. Durante l'applicazione evitate di lasciare vuoti o dislivelli e accertatevi di avere una superficie liscia.
- Applicare il prodotto coprendo aree max di 3-4m². Togliere subito l'eccesso di Fuetto dalle superfici, mentre il prodotto è fresco ovvero circa 10-15 minuti dall'applicazione a seconda delle temperature, muovendo la spatola o la racla diagonalmente alle fughe. Con temperature prossime a +30°C si consiglia di applicare il prodotto coprendo un'area non superiore a 1 m² e procedere immediatamente con la pulizia. Per facilitare l'applicazione (soprattutto in presenza di climi caldi) è possibile inumidire leggermente la superficie delle piastrelle con la spugna strizzata prima dell'applicazione del prodotto, evitando ristagni d'acqua sulla superficie delle piastrelle o nelle fughe ancora vuote.
- Risciacquare frequentemente utilizzando due diversi contenitori di acqua uno per togliere con la spatola o racla l'impasto in eccesso; l'altro contenitore d'acqua per effettuare la pulizia. Si consiglia di effettuare la pulizia finale delle piastrelle e la finitura delle fughe con una spugna di cellulosa dura leggermente umida. Utilizzate la minor quantità di acqua possibile per non danneggiare il prodotto ancora fresco nelle fughe. Evitate il ristagno di acqua sulla superficie della stuccatura fresca prestando attenzione che l'acqua di pulizia non entri nelle fughe ancora vuote. Cambiare frequentemente l'acqua di lavaggio (circa ogni 10 m²). Evitare di pulire



DATI TECNICI

Aspetto	Pasta avorio
Peso specifico	ca. 1,55 kg/l
Granulometria	< 100 µm
Viscosità (Brookfield)	a +20°C 40000 Cps
pH	8
Residuo secco	ca. 75-85%
Temperatura di applicazione	da +10°C a +30°C
Ampiezza delle fughe	da 1 a 6mm
Pedonalità (T= +23°C)	24 h
Tempo di messa in esercizio	7 giorni
Colori disponibili	da mazzetta NCS
Temperature di esercizio	da -15°C a +80°C
Resistenza all'abrasione	≤ 500 mm ³
Resistenza ai raggi UV	ottima
Resistenza all'umidità	buona
Resistenza all'invecchiamento	buona
Resistenza ai solventi, agli oli e agli alcali	mediocre
Resistenza agli acidi	mediocre
Tempo di attesa per le stuccature	

	Posa a pavimento	Posa a parete
con adesivo a presa normale:	24 ore	24 ore
con adesivo rapido:	4-6 ore	4-6 ore
con malta:	7-10 giorni	2-3 giorni

ulteriormente ad asciugamento iniziato, in quanto frizionare con la spugna durante la reticolazione dello stucco comporta la perdita di resistenza superficiale.

- Eventuale umidità di risalita potrebbe compromettere l'adesione di FUETTO non applicare su sopporti caldi, in zone estremamente ventose o prossime a gelate.
- Verificare, in una zona poco esposta la facilità di pulizia dello stucco dal rivestimento, elevata porosità ed assorbimento delle superfici potrebbe rendere difficoltosa la relativa pulizia.
- La pulizia ordinaria delle superfici in ceramica o mosaico stuccate con FUETTO può essere eseguita con i comuni detergenti presenti sul mercato attenendosi alle istruzioni d'uso e le diluizioni consigliate dai produttori riportate sulle confezioni.

INFORMAZIONI UTILI E AVVERTENZE PER LA MESSA IN OPERA

FUETTO può essere facilmente applicato, rimosso e pulito dalla superficie delle piastrelle. Inoltre, una volta asciutto, ha un colore uniforme, una superficie liscia ed è resistente all'acqua e alla formazione di muffe.

Il prodotto è pronto all'uso. Non aggiungere acqua in quanto la diluizione della resina comporta l'indebolimento dello stucco ad indurimento avvenuto. Non aggiungere cemento, alcool o sostanze estranee.

Assicurarsi prima dell'applicazione che l'adesivo utilizzato per la posa delle ceramiche o dei mosaici sia completamente asciutto. Miscelare brevemente l'impasto a mano con cazzuola o spatola prima dell'uso. Evitare la miscelazione con trapano.

Non utilizzare in pavimentazioni esterne, vasche, piscine, bagni di vapore, saune, docce di strutture sportive, pubbliche e anche in

TABELLA CONSUMI

DIMENSIONE PIASTRELLE	SPESSORE FUGHE					Kg/m ²
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	
mm 10x10x4	2,50	-	-	-	-	
mm 15x15x4	1,70	-	-	-	-	
mm 20x20x4	1,25	-	-	-	-	
mm 50x50x4	0,50	-	-	-	-	
mm 100x100x6	0,40	0,60	0,75	0,95	1,15	
mm 100x100x10	0,65	0,95	1,25	1,60	1,90	
mm 120x240x12	-	-	-	1,20	-	
mm 200x200x8	0,30	0,40	0,50	0,63	0,75	
mm 250x250x12	-	-	-	0,75	-	
mm 250x250x20	-	-	-	1,30	-	
mm 300x300x10	0,22	0,32	0,42	0,53	0,62	
mm 300x600x4,5	0,10	0,12	0,15	0,20	0,25	
mm 300x600x10	0,18	0,25	0,30	0,40	0,50	
mm 330x330x10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	
mm 400x400x10	0,16	0,25	0,32	0,40	0,50	
mm 450x450x12	0,17	0,25	0,33	0,41	0,50	
mm 500x500x12	0,15	0,22	0,30	0,37	0,45	
mm 600x600x3	0,03	0,05	0,06	0,08	0,10	
mm 600x600x4,5	0,05	0,07	0,09	0,12	0,14	
mm 600x600x12	0,12	0,19	0,25	0,31	0,37	
mm 600x1200x3	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	
mm 1000x3000x3	0,01	0,02	0,025	0,03	0,04	



TABELLA RESISTENZA ALLE MACCHIE

PRODOTTO	TEMPO DI CONTATTO	
	5 MINUTI	60 MINUTI
Olio	0	0
Aceto	0	1
Vino	0	1
Caffè	0	0
Ketchup	1	1
Mascara	1	2
Pennarelli	0	3

Legenda

0 = nessun cambiamento

1 = leggero alone

2 = alone

3 = alone intenso

4 = macchia

TABELLA RESISTENZA AD AGENTI CHIMICI

NOME	CONC. %	CONTENUTO IN	30'	24h	>24h
Acido acetico	10	Aceto	ottima	scarsa	scarsa
Acido cloridrico	10	Acido muriatico	ottima	ottima	ottima
Acido fosforico	10	Detergenti domestici	ottima	ottima	ottima
Acido lattico	10	Latte	ottima	ottima	ottima
Acido oleico	puro	Olio	ottima	scarsa	scarsa
Acido citrico	10	Detergenti domestici	ottima	ottima	ottima

Ammoniaca	10		ottima	scarsa	scarsa
Soda caustica	10		ottima	scarsa	scarsa
Ipoclorito di sodio	10	Candegina, Disinfettanti, Detergenti domestici	ottima	scarsa	scarsa
Olio di oliva	puro		ottima	ottima	ottima
Olio lubrificante	puro		ottima	ottima	ottima
Benzina	puro		ottima	buona	buona
Gasolio	puro		ottima	ottima	ottima

Alcol etilico	puro		scarsa	scarsa	scarsa
Acqua ossigenata	puro		ottima	ottima	ottima
Acetone	puro		scarsa	scarsa	scarsa
Glicole etilico	puro		ottima	scarsa	scarsa

ambito residenziale. Non utilizzare in ambienti industriali o zone ad elevato traffico.

Non utilizzare su superfici soggette a risalita di umidità capillare.

Nel caso la stuccatura riguardi pietre naturali o mosaici di marmo, è indispensabile effettuare una prova preliminare al fine di verificare l'eventuale assorbimento superficiale della resina poliuretanic. In questo caso si formerebbe un alone più scuro sulla superficie del materiale che non potrà essere rimosso.

In funzione delle molteplici tipologie di piastrelle ceramiche e mosaici presenti oggi sul mercato, si raccomanda, nei casi dubbi, di eseguire una prova preventiva di stuccatura al fine di determinare eventuali incompatibilità o difficoltà di pulizia. In ogni caso non utilizzare il prodotto se la superficie delle ceramiche o dei mosaici presenta porosità superficiale.

Non coprire con teli o altro materiale la superficie appena stuccata per evitare la formazione di condensa che comporterebbe problemi nella reticolazione della resina. Attendere almeno 48-72 ore a seconda della temperatura prima di proteggere la superficie.

Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate sulla presente scheda tecnica.

VOCE DI CAPITOLATO

Stuccatura di fughe da 1 a 8 mm, mediante applicazione di fugante polimerico in pasta, pronto all'uso, resistente all'acqua, flessibile, esente da ritiri, crepe e fessurazioni (tipo FUETTO della Novapercol srl). I colori saranno uniformi ed esenti da macchiate.



AVVERTENZE SUL PRODOTTO

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso. Prodotto ad esclusivo uso professionale.

FUETTO non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza disponibile sul sito www.novapercol.it